

## Leichtbeton

Sorte	Bindemittel- Gehalt [kg/m <sup>3</sup> ]	Sandanteil [%]	Richtwerte Raumgewicht [kg/m <sup>3</sup> ]	Richtwerte Festigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Liaporbeton 0-8</b>	300	10	900	5
[Liapor F3 4-8	300	20	1'100	10
Mit Sand 0-4]	300	30	1'350	13
	350	40	1'600	20
<b>Einkorn-Liaporbeton 4-8</b>	200	0	660	3
[Liapor F3 4-8]	250	0	720	3

Finden Sie ein gesuchtes Produkt nicht? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.