

Stand: Januar 2018

Runde Gesteinskörnung

	Korngrösse mm	Schüttgewicht t/m ³
Betonkies	0-16	1.80
Betonkies	0-32	1.85
Betonkies	0-45	1.90
Betonkies 2. Klasse	0-32	1.85
Feinsand	0-1	1.50
Sand gewaschen	0-4	1.50
Grobsand [Pflästerer-/Gunitsand]	0-8	1.70
Seesand [Unterlagsböden]	0-4	1.50
Feinkies	4-8	1.60
Kies	8-16	1.65
Kies	16-32	1.65
Geröll	32-45	1.60
Geröll	45-80	1.55
Wandkies	0-63	1.80
Bollensteine/Findlinge	80-250+>	

Finden Sie ein gesuchtes Produkt nicht? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

FBB UNTERNEHMEN

Verwaltung | Postfach 231 | 8494 Bauma | T 052 397 40 40 | F 052 397 40 41 | info@fbb.ch | www.fbb.ch

KIES | BETON | STRASSENBELÄGE | KALKSANDSTEINE | BACKSTEINE | ERDARBEITEN

Seite 1/1