



Lieferwerk:

FBB - Werk Kloten


Prüfstelle: Consultest AG

**Walzasphalt - Deklaration 2020** **SDA 8-12**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	562
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	<b>PmB 45/80-65 CH-E</b>			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	<b>5.5</b>	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabebitumen	<b>PmB 45/80-65 CH-E</b>			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/_{10}$ mm]	<b>35</b>			
- Penetration: max. [ $1/_{10}$ mm]	<b>70</b>			
- Erweichungspunkt R+K: min.	<b>60</b>			
- Erweichungspunkt R+K: max.	<b>80</b>			
- Elastische Rückstellung [%]	<b><math>\geq 60</math></b>			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	<b>Eigenfüller</b>			
- Kalkhydrat	<b>Nekapur 1.5 M-%</b>			
- feine Gesteinskörnung	<b>Rafzerfeld</b>			
- grobe Gesteinskörnung	<b>Rafzerfeld</b>			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	<b>21 M-%</b>			
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	<b>79 M-%</b>			
Mineralkategorie	<b>C95/1</b>	C95/1		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	<b>155°C</b>			
- Raumdichte $\text{kg/m}^3$	<b><math>\sim 2181</math></b>			
- Rohdichte $\text{kg/m}^3$	<b><math>\sim 2479</math></b>			
- Hohlraumgehalt $V_m$ , Vol-%	<b>12.0</b>	10.0...14.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %		---		
- Stabilität S kN		---		
- Fliesen F, mm		---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %		---		
- 30000 Prüfzyklen %	<b>Prüfwert = 6.8</b>	$\leq 7.5\%$		
Wasserempfindlichkeit %	<b>96.0</b>	$\geq 70\%$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	0062-16-7	ja
gültig bis:	Mai 2021	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	<b>100</b>	
	31.5	<b>100</b>	
	22.4	<b>100</b>	
	16.0	<b>100</b>	
	11.2	<b>100</b>	
	8.0	<b>95</b>	-8/+5
	5.6	<b>60</b>	
	4.0	<b>33.0</b>	$\pm 7$
	2.0	<b>21.0</b>	$\pm 6$
	1.0	<b>16.0</b>	$\pm 4$
	0.5	<b>12.0</b>	
	0.25	<b>10.0</b>	
	0.125	<b>8.0</b>	
	0.063	<b>6.0</b>	$\pm 2$



Datum: 15.01.2020

Stempel / Unterschrift  
Belagswerk

**FBB**  
Frischbeton- + Baustoff AG  
HINWIL  
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 15.01.2020

Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor

**CONSULTEST AG**  
Deisrütistrasse 11  
CH-8472 Ohringen

Datum:

Stempel / Unterschrift  
Unternehmer